

Skovgaard & Frydensberg

GULVOLIE / indendørs (Natur & Hvidpigmenteret)



Produktfakta

| | |
|-----------------------------|--|
| Egenskaber | Skovgaard & Frydensberg Gulvolie anvendes på såvel travle trægulve nye som tidligere oliebehandlede. Gulvolien har stor indtrængningsevne og har et meget højt tørstofindhold på 55%, som er tilbage i træet efter optørring. Det giver en stor slidstyrke, og dermed lang holdbarhed. |
| Indeholder | Koldpresset linolie, let mineralsk olie og tørrelse. |
| Rækkeevne | 1 liter rækker til 12-14 m ² pr. behandling. |
| Emballage størrelse | 1 liter, 2,5 liter. |
| Glans | Mat/ halvblank ved polering. |
| Opløsningsmiddel | Ingen. |
| Fortynding | Ingen / klar til brug. |
| Rengøring af værktøj | Pensler og værktøj aftørres i klude og udvaskes i en kraftig opløsning af fast brun sæbe og vand. |
| Tørretid | Ca. 12 timer ved 20°C, 50% RF, anbefales ikke at bruge gulvolien under 6°C. |
| Affaldshåndtering | Tom emballage til miljøstation |

Behandlingsforslag

- 1 Klargør overfladen så den er fast, ren og tør.
- 2 Brug evt. S&F Special Grundrens, hvis overfladen er smudsig.
- 3 Slib evt. overfladen og støv fjernes.
- 4 Påfør olien med klud, wood boy eller pensel. Sprøjtning anbefales IKKE.
- 5 Olien skal anvendes på sugende bund.
- 6 På glatte flader aftørres overskydende olie med klude efter 20 min. efter påføring. Kan efterpoleres med en polermaskine (wood boy), hvor ekstra olie kan tilsættes, herved opnås en fyldigere og halvblank overflade.
- 7 Uden aftørring kan overfladen blive fedtet og klæbrig.
- 8 Tørretiden er ca. 12 timer ved 20°C, 50% vRF, afhængig af træets overflade.
- 9 Oliemættede klude kan selvantænde. Kluden mættes med vand eller destrueres efter brug.
- 10 Rengøring foretages uden brug af store vandmængder. Der anbefales en let mild sæbeopløsning f.eks. opvaskemiddel, aldrig brun sæbe og andre salmiak produkter. Særligt slidte områder kan efterbehandles, ligesom vedligeholdelse. Kan ske partielt.

