

Skovgaard & Frydensberg

LINOLIEMALING / indendørs



Produktfakta

Egenskaber	Skovgaard & Frydensberg Linoliemaling er revet på 3-valseværk efter oprindelige metoder, hvilket betyder, at pigmenter og olier er bragt helt tæt sammen. Derved dækker malingen bedre og rækker meget længere. Anvendes på træ – rene og tidligere linolie-malede overflader. Linoliemaling arbejder med træet, giver en flot overflade og er meget robust.
Indeholder	Koldpresset linolie, pigment og tørrelse.
Rækkeevne	1 liter rækker til ca. 12-14 m ² pr. behandling.
Emballage størrelse	1 liter, 2,5 liter.
Glans	Ca. 20 halvmat.
Opløsningsmiddel	Ingen.
Fortynding	Skovgaard & Frydensberg Malemiddel uden terpentin, eller Linoliefernis med tørrelse.
Rengøring af værktøj	Pensler og værktøj aftørres i klude og udvaskes i en kraftig opløsning af fast brun sæbe og vand.
Tørretid	Ca. 24 timer ved 20°C, 50% RF, bør ikke påføres hvor døgntemperaturen kommer under 6°C.
Affaldshåndtering	Tom emballage til miljøstation

Behandlingsforslag

- 1 Tidligere malede overflader afrenses til en ren og fast flade med S&F Special Grundrens.
- 2 Løstsiddende maling afskrabes.
- 3 Alle malede overflader slibes jævnt for bedre vedhæftning. Slibestøv fjernes. Påfør derefter evt. S&F Knastelak på alle knasterne 1-2 gange.
- 4 Det anbefales at bruge S&F linoliegrundmaling i bunden til nye og afskallede emner, da der derved dækkes for revner, ridser og man får generelt en bedre vedhæftning mm. Grundmalingen har en tørretid på ca. 12 timer.
- 5 Slib derefter Grundmalingen og fjern slibestøv.
- 6 Spartling mm. foretages efter skøn/vurdering af maler, og spartlinger grundes igen.
- 7 Linoliemalingen påføres i tynde lag. Der påføres ca. 2-3 lag med tørretid mellem lagene.
- 8 Tørretiden vil ca. være 24 timer ved 20°C, 50%RF og er dermed overmalbar. Malingen er gennemhærdet efter flere døgn.
- 9 Linoliemalingen er fremstillet på 3-valseværk og har derfor en meget fyldig konsistens. Det anbefales at fortynde til en passende strygekonsistens med S&F Linoliefernis med tørrelse, hvis en lidt blankere finish ønskes eller at fortyndes med S&F Malemiddel uden terpentin, som giver uændret glans, halvmat.
- 10 Vedligehold af den linoliemalede overflade kan fortages med S&F Linoliefernis med tørrelse. Det vil give linoliemalingen et nymalet udseende.
- 11 Oliemættede klude kan selvantænde. Kluden mættes med vand eller destrueres efter brug.

Kvalitetskontrol

Ved tvivlsspørgsmål om produktets kvalitet eller korrekt anvendelse, skal der omgående rettes skriftlig henvendelse til Farvefabrikken Skovgaard & Frydensberg, teknisk afdeling. Derefter vil der blive indledt en kontrol af produktet og om at påføringsanvisningen er overholdt.

Ved tvivlsspørgsmål om overfladebehandling vil der blive rettet kontakt til firmaet Overfladeteknik, Malerteknisk Rådgivning ApS, Akacievej 2A, 2630 Taastrup, tlf. 43 99 60 48.

Ved produktfejl vil omkostningerne blive afholdt af Skovgaard & Frydensberg og hvis det ikke kan påvises, afholdes omkostningerne af modparten.



Farvefabrikken
Skovgaard & Frydensberg
Gadestævnet 6-8
2650 Hvidovre
Tlf. +45 36 75 32 22
www.skovfryd.dk