

Skovgaard & Frydensberg

LINOLIEMALING / udendørs



Produktfakta

Egenskaber	Skovgaard & Frydensberg Linolie maling er revet på 3-valseværk efter oprindelige metoder, hvilket betyder, at pigmenter og olier er bragt helt tæt sammen. Derved dækker malingen bedre og rækker meget længere. Anvendes på træ – rene og tidligere linolie malede overflader. Linolie maling arbejder med træet, giver en flot overflade og er meget vejrbestandig. Dansk Standard EN-927-5.
Indeholder	Koldpresset linolie, pigment, antiskimmelmiddel (fungicid) og tørrelse.
Rækkeevne	1 liter rækker til ca. 12-14 m ² pr. behandling.
Emballage størrelse	1 liter, 2,5 liter, 5 liter.
Glans	Ca. 20 halvmat.
Opløsningsmiddel	Ingen.
Fortynding	Skovgaard & Frydensberg Grundolie. Hvis man vil opnå en blankere overflade, kan linolie malingen tyndes med Linoliefernis med tørrelse.
Rengøring af værktøj	Pensler og værktøj aftørres i klude og udvaskes i en kraftig opløsning af fast brun sæbe og vand.
Tørretid	Ca. 24 timer ved 20°C, 50% RF, anbefales ikke at bruge malingen under 6°C.
Affaldshåndtering	Tom emballage til miljøstation.

Behandlingsforslag

- 1 Overflader afvaskes/affedtes med Skovgaard & Frydensberg Væg & Facaderens.
- 2 Løstsiddende maling afskrabes.
- 3 Alle malede overflader slibes jævnt for bedre vedhæftning. Slibestøv fjernes. Påfør derefter evt. S&F Knastelak på alle knasterne 1-2 gange. Klargjort overflade er fast, ren og tør.
- 4 Det anbefales at grunde med S&F Grundolie indtil overfladen er mættet.
- 5 Overskydende grundolie aftørres med tørre og rene bomuldsklude efter senest ca. 20 min. lad tørre.
- 6 Spartling mm. foretages efter skøn/vurdering af maler.
- 7 Det anbefales at tynde linoliemalingen til passende strygekonsistens med S&F Grundolie eller S&F Linoliefernis med tørrelse, hvis lidt blankere overflade ønskes.
- 8 Linoliemalingen påføres i tynde lag, der påføres 2 til 3 lag, med tørretid mellem lagene.
- 9 Tørretid 24 timer ved 20°C, 50% RF og dermed overmalbar. Malingen er gennemhærdet efter flere døgn.
- 10 Linoliemalingen er fremstillet på 3-valseværk og har derfor en meget fyldig konsistens. Det anbefales at foretage fortynding til passende strygekonsistens med S&F Grundolie eller S&F Linoliefernis med tørrelse. Bruges S&F Linoliefernis vil linoliemalingen stå i en højere glans.
- 11 Vedligehold af linoliemaling kan foretages med S&F Grundolie. Det vil give linoliemaling udseende som nymalet.
- 12 Oliemættede klude kan selvantænde. Kluden mættes med vand eller destrueres efter brug.

Kvalitetskontrol

Ved tvivlsspørgsmål om produktets kvalitet eller korrekt anvendelse, skal der omgående rettes skriftlig henvendelse til Farvefabrikken Skovgaard & Frydensberg, teknisk afdeling. Derefter vil der blive indledt en kontrol af produktet og om at påføringsanvisningen er overholdt.

Ved tvivlsspørgsmål om overfladebehandling, vil der blive rettet kontakt til firmaet Overfladeteknik, Malerteknisk Rådgivning ApS, Akacievej 2A, 2630 Taastrup, tlf. 43 99 60 48.

Ved produktfejl vil omkostningerne blive afholdt af Skovgaard & Frydensberg og hvis det ikke kan påvises, afholdes omkostningerne af modparten.



Farvefabrikken
Skovgaard & Frydensberg
Gadestævnet 6-8
2650 Hvidovre
Tlf. +45 36 75 32 22
www.skovfryd.dk