

Skovgaard & Frydensberg

LINOLIEBASERET VÆGMALING / Udendørs



Produktfakta

Egenskaber	Skovgaard & Frydensberg Linoliebaseret vægmaling har limfarvens egenskaber, men er langt mere fyldig og robust. Anvendes på vægge og lofter. Behandlede overflader vil fremstå matte og fløjsagtige. Malingen er diffusionsåben. Opbevares tørt og frostfrit.
Indeholder	Koldpresset linolie, rent revet kridt, titan pigment, fungicid, lim og vand.
Rækkeevne	1 liter rækker til ca. 5-7 m ² pr. påføring.
Emballage størrelse	10 liter.
Glans	4-5, mat.
Opløsningsmiddel	Ingen.
Fortynding	Vand.
Rengøring af værktøj	Pensler og værktøj aftørres i klude og udvaskes i en kraftig opløsning af fast brun sæbe og vand.
Tørretid	På alm. sugende overflader er malingen tør efter ca. 4-6 timer v/20°C, 50% RF. Genbehandling, ca. 12-14 timer. Gennemhærdet efter flere dage.
Affaldshåndtering	Tom emballage til miljøstation.

Behandlingsforslag

- 1 Klargør overfladen så den er fast ren og tør.
Ved nypudsede overflader ventes der til salte er udvasket.
- 2 Brug evt. S&F Special grundrens, hvis overfladen er smudsig.
- 3 Slib evt. overfladen, til jævn flade.
- 4 Der kan benyttes pensel / anstryger eller rulle, dog vil maling med pensel blive smukkere og mere ensartet.
- 5 Ved påføring med pensel stryges på tværs af længde retningen og derefter udglattende på langs i tynde lag. Malingen skal evt. tyndes med vand, så strygekonsistens og sammenflydning går op i en højere enhed. Malingen må ikke føles tyk/kort og danne penselstriber. Evt. 2. gang strygning kan foretages efter ca. 12 timer, dog skal malingen været tørret helt op.
- 6 Ved påføring på træværk tyndes malingen ekstra.

