

# Skovgaard & Frydensberg

TRÆOLIE / indendørs



## Produktfakta

<b>Egenskaber</b>	Skovgaard & Frydensberg Træolie har en kraftig indtrængningsevne, som gør den velegnet til alle træsorter, også teak. Træet vil stå med en livfuld mættet glød, der fremhæver træets struktur. Fladerne bliver smuds- og vandafvisende. Træolien benyttes indendørs, på møbler, skabe, hylder etc. Også velegnet til finere kvalitets-, restaurerings- og træarbejder.
<b>Indeholder</b>	Koldpresset linolie, valmueolie, let mineralsk olie og tørrelse.
<b>Rækkeevne</b>	1 liter rækker til ca. 8-12 m <sup>2</sup> afhængig af træet.
<b>Emballage størrelse</b>	0,5 liter, 1 liter, 2,5 liter, 5 liter.
<b>Glans</b>	Ingen.
<b>Opløsningsmiddel</b>	Let parafin olie.
<b>Fortynding</b>	Ingen / klar til brug.
<b>Rengøring af værktøj</b>	Pensler og værktøj aftørres i klude og udvaskes i en kraftig opløsning af fast brun sæbe og vand.
<b>Tørretid</b>	Ca. 4-5 timer ved 20°C, 50% RF, anbefales ikke at bruge træolien under 6°C. Gennemtør efter ca. 24 timer.
<b>Affaldshåndtering</b>	Tom emballage til miljøstation.

# Behandlingsforslag

- 1 Klargør overflade så den er fast, ren og tør.
- 2 Brug evt. S&F Special Grundrens, hvis overfladen er smudsig.
- 3 Slib evt. overfladen, i træets længderetning.
- 4 Påfør olien med pensel eller klud, sprøjtning anbefales IKKE.
- 5 Olien skal anvendes på sugende bund.
- 6 Overskydende olie skal aftørres med en tør klud senest, 20 min. efter påføring.
- 7 Uden aftørring kan overfladen blive fedtet og klæbrig.
- 8 Ønskes en finere overflade kan man benytte vandslibningspapir (korn 1000) og slibeklods. Slib i træets længderetning med rigelig olie og tør grundigt efter med en ren og tør klud. Denne metode kan også anvendes, hvis overfladen er blevet fedtet/klæbrig.
- 9 Ved påføring på uhøvlede flader er aftørring ofte unødvendig.
- 10 Tørretiden er ca. 4-5 timer ved 20°C, 50%RF, afhængig af træets overflade.
- 11 Vedligehold efter behov.
- 12 Oliemættede klude kan selvantænde. Kluden mættes med vand eller destrueres efter brug.

