

Skovgaard & Frydensberg

TRÆOLIE / udendørs



Produktfakta

Egenskaber	Skovgaard & Frydensberg Træolie har en meget kraftig indtrængningsevne, som gør den særdeles velegnet til alle træsorter, også teak og hard wood sorter. Bruges på rene og tidligere oliebehandlede overflader. Træolien arbejder med træet og giver en flot overflade og er meget robust.
Indeholder	Koldpresset linolie, vegetabilsk terpentin, antiskimmelmiddel (fungicid) og tørrelse.
Rækkeevne	1 liter rækker til ca. 8-12 m ² afhængig af træet.
Emballage størrelse	0,5 liter, 1 liter, 2,5 liter og 5 liter.
Glans	Ingen.
Opløsningsmiddel	Vegetabilsk terpentin.
Fortynding	Ingen / klar til brug
Rengøring af værktøj	Pensler og værktøj aftørres i klude og udvaskes i en kraftig opløsning af fast brun sæbe og vand.
Tørretid	Ca. 4-5 timer ved 20°C, 50% RF. Anbefales ikke at bruge olien under 6°C. Gennemtør efter ca. 24. timer.
Affaldshåndtering	Tom emballage til miljøstation.

Behandlingsforslag

- 1 Klargør overflade så den er fast, ren og tør.
- 2 Brug evt. S&F Væg og Facaderens, hvis overfladen er smudsig eller jordslået (skimmelsvamp).
- 3 Slib evt. overfladen med korn 120-180.
- 4 Påfør olien med pensel eller klud. Sprøjtning anbefales IKKE.
- 5 Olien skal anvendes på sugende bund.
- 6 Overskydende olie skal aftørres med en tør klud på glatte flader, senest 20 min. efter påføring.
- 7 Uden aftørring kan overfladen blive fedtet og klæbrig.
- 8 Ønskes en finere overflade kan man benytte vandslibningspapir (korn 400-1000) afhængig af opgavens karakter. Slib i træets længderetning med rigelig olie og tør grundigt efter med en ren og tør klud. Denne metode kan også anvendes, hvis overfladen er blevet fedtet/klæbrig.
- 9 Ved påføring på ru overflader er aftørring ofte unødvendigt.
- 10 Tørretiden er ca. 4-5 timer ved 20°C, 50% RF.
- 11 Vedligehold med træolie afhænger af vind og vejr, samt om der er brugt en pigmenteret olie eller natur. Natur har en kortere holdbarhed, og derfor skal der behandles med kortere mellemrum. Ovenpå pigmenteret olie kan bruges natur, når man har opnået den ønskede farve.
- 12 Oliemættede klude kan selvantænde. Kluden mættes med vand eller destrueres efter brug.

