

Skovgaard & Frydensberg

GRUNDOLIE



PRODUKTFAKTA:

Egenskaber

Skovgaard & Frydensberg Grundolie er rigtig god til anvendelse på høvlet og uhøvlet træ. Grundolien kan også benyttes på tidligere behandlede overflader, såfremt den er sugende. Kan overmales efter 1 døgn. Endetræ bør have flere behandlinger. Overskydende grundolie aftørres senest efter 20 min. Skovgaard og Frydensberg Grundolie bruges også til tynding af linoliemaling samt til genopfriskning af linoliemalede emner.

Dansk Standard EN-927-5

Indeholder

Koldpresset linolie, let mineralsk olie, antiskimmelmiddel (fungicid) og tørrelse.

Rækkeevne

1 liter rækker til 6-8 m² på uhøvlede overflader. Generelt anbefales det at påføre Grundolie indtil træet er mættet. På høvlede overflader rækker 1 liter til ca. 10-15 m².

Emballage størrelser

1 liter, 2,5 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter.

Glans

Ingen.

Opløsningsmiddel

Let parafin olie.

Fortynding

Ingen / klar til brug.

Rengøring

Pensler og værktøj aftørres i klude, og udvaskes i en kraftig opløsning af fast brun sæbe og vand.

Tørretid

Ca. 24 timer ved 20°C, 50% RF, anbefales ikke at bruge grundolien under 6°C.

Affaldshåndtering

Tom emballage til miljøstation.

Behandlingsforslag:

- 1 Klargør overflade så den er fast, ren og tør.
- 2 Brug evt. Skovgaard & Frydensberg Væg- og Facaderens, hvis overfladen er smudsig.
- 3 Slib evt. overfladen til den er jævn og fast, fjern slibestøv.
- 4 Påfør olien med klud eller pensel, sprøjtning anbefales IKKE.
- 5 Olien påføres på sugende bund.
- 6 På glatte flader aftørres overskydende olie med tørre og frugfrie klude 20 min. efter påføring.
- 7 Uden aftørring kan overfladen blive fedtet og klæbrig.
- 8 Ved påføring på uhøvlede flader er aftørring ofte unødvendigt.
- 9 Tørretiden er ca. 24 timer ved 20°C, 50% RF afhængig af træets overflade. Må overmales efter et døgn.
- 10 Det anbefales ikke at bruge grundolien under 6°C
- 11 Oliemættede klude/svampe mm. kan selvantænde. Kluden/svampen mættes med vand, eller destrueres efter brug.