

Skovgaard & Frydensberg

GULVOLIE



PRODUKTFAKTA:

Egenskaber

Skovgaard & Frydensberg Gulvolie anvendes på såvel travle trægulve nye som tidligere oliebehandlede. Gulvolien har stor indtrængningsevne og har et meget højt tørstofindhold på 55%, som er i træet efter optørring. Det giver en stor slidstyrke, og dermed lang holdbarhed.

Indeholder

Koldpresset linolie, let mineralsk olie og tørrelse.

Rækkeevne

1 liter rækker til 12-14 m² pr. behandling.

Emballage størrelser

1 liter, 2,5 liter.

Glans

Mat/ halvblank ved polering.

Opløsningsmiddel

Let paraffin olie.

Fortynding

Ingen / klar til brug.

Rengøring

Pensler og værktøj aftørres i klude, og udvaskes i en kraftig opløsning af fast brun sæbe og vand.

Tørretid

Ca. 12 timer ved 20°C, 50% RF. Anbefales ikke at bruge gulvolien under 6°C. Gennemtør efter ca. 24 timer.

Affaldshåndtering

Tom emballage til miljøstation.

Behandlingsforslag:

- 1 Klargør overflade så den er fast, ren og tør.
- 2 Brug evt. Skovgaard & Frydensberg Special Grundrens, hvis overfladen er smudsig.
- 3 Slib evt. overfladen til den er jævn og fast, fjern slibestøv.
- 4 Påfør olien med klud, wood boy eller pensel. Sprøjtning anbefales IKKE.
- 5 Olien påføres på sugende bund.
- 6 På glatte flader aftørres overskydende olie med tørre og fnugfrie klude 20 min. efter påføring. Kan efterpoleres med en polermaskine (wood boy), hvor ekstra olie kan tilsættes, herved opnås en fyldigere og halvblank overflade. Overskydende olie fjernes.
- 7 Uden aftørring kan overfladen blive fedtet og klæbrig.
- 8 Tørretiden er ca. 12 timer ved 20°C, 50% v/RF, afhængig af træets sugeevne.
- 9 Oliemættede klude/svampe m.m. kan selvantænde. Kluden/svampen mættes med vand eller destrueres efter brug.
- 10 Rengøring af gulvet foretages uden brug af store vandmængder. Der anbefales en let mild sæbeopløsning f.eks. opvaskemiddel eller med S&F Linoliesæbe. ALDRIG brun sæbe eller salmiakholdige produkter. Særligt slidte områder kan efterbehandles, ligesom vedligeholdelse. Kan ske partielt.