

Skovgaard & Frydensberg

LÆRKETRÆOLIE



PRODUKTFAKTA:

Egenskaber

Skovgaard & Frydensbergs Lærketræolie, anvendes på lærketræ og andre hårde træsorter høvlet og uhøvlet, samt tidligere behandlede overflader, som er åbne og sugende. Lærketræolien arbejder med træet og giver en flot overflade og er meget vejrbestandig.

Indeholder

Koldpresset linolie, siccativ, let mineralsk olie og antiskimmelmiddel (Fungicid).

Rækkeevne

1 liter rækker til 6 - 8 m² på uhøvlede overflader, generelt kan det anbefales at påføre lærketræolie indtil træet er mættet.

Emballage størrelser

1 liter, 2,5 liter, 5 liter, 10 liter, 20 liter.

Glans

Ingen.

Opløsningsmiddel

Let parafin olie.

Fortynding

Ingen / klar til brug.

Rengøring

Pensler og værktøj aftørres i klude, og udvaskes i en kraftig opløsning af fast brun sæbe og vand.

Tørretid

Ca. 12 timer ved 20°C, 50% RF, anbefales ikke at bruge Lærketræolien under 6°C.

Affaldshåndtering

Tom emballage til miljøstation.

Behandlingsforslag:

- 1 Klargør overflade så den er fast, ren og tør.
- 2 Brug evt. Skovgaard og Frydensberg Special Grundrens, hvis overfladen er smudsig.
- 3 Slib evt. overfladen til den er jævn og fast, fjern slibestøv.
- 4 Påfør olien med klud eller pensel, sprøjtning anbefales IKKE.
- 5 Olien påføres på sugende bund.
- 6 På glatte flader aftørres overskydende olie med tørre og fnugfrie klude 20 min. efter påføring.
- 7 Uden aftørring kan overfladen blive fedtet og klæbrig.
- 8 Ved påføring på uhøvlede flader er aftørring ofte unødvendigt.
- 9 Tørretiden er ca. 12 timer afhængig af træets overflade.
Må overmales efter et døgn.
- 10 Det anbefales ikke at bruge lærketræolien under 6°C.
- 11 Vedligeholdelse af olie/maling afhænger om vind og vejr, samt om der er brugt en pigmenteret olie eller natur. Natur har en kortere holdbarhed, og derfor skal den have flere gange med kortere mellemrum.
- 12 Oliemættede klude/svampe m.m. kan selvantænde. Klude/svampen mættes med vand eller destrueres efter brug.