

Skovgaard & Frydensberg

JERNMØNJE

RUSTBESKYTTELSE UDENDØRS



PRODUKTFAKTA:

Egenskaber

Skovgaard & Frydensberg Jernmønje er revet 4 gange på 3-valseværk efter oprindelige metoder, hvilket betyder, at pigmenter og olier er bragt helt tæt sammen. Derved dækker malingen bedre og rækker meget længere. Malingen er sammensat således, at den giver beskyttelse til jern og forhindrer indtrængning af vand. Den er meget vejrbestandig og er derfor meget velegnet til restaurerings- og vedligeholdelsesarbejde.

Indeholder

Koldpresset linolie, pigmenter (hermatit) og tørrelse.

Rækkeevne

1 liter rækker til ca. 12-14 m² pr. behandling.

Emballage størrelser

1 liter og 2,5 liter

Fortynding

Det anbefales normalt ikke at fortynde Jernmønje, men er der behov, kan der tyndes med Skovgaard & Frydensberg Grundolie.

Rengøring

Pensler aftørres i en klud og udvaskes i en kraftig opløsning af fast brun sæbe og vand.

Tørretid

Ca. 24 timer ved 20°C, 50% RF og dermed overstrykningsbar.
Gennemhærdet efter flere døgn.

Affaldshåndtering

Tom emballage til miljøstation.

Behandlingsforslag:

- 1 Slib rust og maling af. Klargør overfladen så den er ren og tør. Jernet skal stå blankt.
- 2 Affedt emnet der skal males.
- 3 Påfør jernmønnen i 2 tynde lag og lad tørre i 24 timer imellem behandlingerne v/minimum 20° og 50% RF. Påføres malingen for tykt, vil den rynke, danne løbere og have svært ved at tørre.
- 4 Mellemslib evt. med fint sandpapir. Der må ikke slibes ind til jernet. Husk afstøvning efter slibning.
- 5 Påfør jernmønnen i et tyndt lag, der dækker og lad tørre i 24 timer v/minimum 20° og 50% RF.
- 6 Overmal med S&F Linoliemalinger eller Grafitmaling. Hvis der skal laves udendørs forgyldning, mal da med 2 fine lag shellak, inden forgyldningen foretages.