

Skovgaard & Frydensberg

TEMPERA

LINOLIEBAS. VÆGMALING UDENDØRS



PRODUKTFAKTA:

Egenskaber

Skovgaard & Frydensbergs Tempera, Linoliebaseret vægmaling har limfarvens egenskaber, og er dertil langt mere fyldig og robust. Anvendes på pudsede facader. Behandlede overflader vil fremstå matte og fløjsagtige. Malingen er diffusionsåben. Opbevares tørt og frostfrit.

Indeholder

Koldpresset linolie, kridt, titan pigment, Fungizid, lim og vand.

Rækkeevne

1 liter rækker til ca. 5-7 m² pr. påføring.

Emballage størrelser

10 liter.

Glans

4-5, mat.

Opløsningsmiddel

Ingen.

Fortynding

Vand.

Rengøring

Pensler og værktøj skylles under rindende vand og udvaskes i en kraftig opløsning af fast brun sæbe og vand.

Tørretid

På alm. sugende overflader er malingen tør efter ca. 4-6 timer v/20°C, 50% RF. Genbehandling ca. 12-14 timer. Gennemhærdet efter flere dage.

Affaldshåndtering

Tom emballage til miljøstation.

Behandlingsforslag:

- 1 Klargør overflade så den er fast, ren og tør.
Ved nypudsede overflader ventes der til saltet er udvasket.
- 2 Brug evt. Skovgaard & Frydensberg Special Grundrens, hvis overfladen er smudsig.
- 3 Slib evt. overfladen til den er jævn og fast, fjern slibestøv.
- 4 Det smukkeste og mest ensartede resultat opnås med pensel/anstryger.
- 5 Ved påføring med pensel stryges på tværs af længde retningen og derefter udglattende på langs i tynde lag. Malingen skal evt. tyndes med vand, så strygekonsistens og sammenflydning går op i en højere enhed. Malingen må ikke føles tyk/kort og danne penselstriber. Evt. 2. gang strygning kan foretages efter ca. 12 timer, dog skal malingen været tørret helt op.
- 6 Påføring bør ske ved temp. på mere end 6°C, værktøj skylles under rindende vand og udvaskes herefter i en kraftig opløsning af fast brun sæbe og vand.
- 7 Ved påføring på træværk tyndes malingen ekstra.